



# BETA LACK HS 2K LOW VOC

## VERNICE TRASPARENTE ALTO SOLIDO 2K A BASSO VOC

Beta Lack HS 2K a basso VOC è un trasparente bicomponente acrilico-uretanico per il ritocco e la riverniciatura di veicoli originariamente verniciati con sistema a doppio strato.

Beta Lack HS 2K a basso VOC ha un contenuto di solvente organico inferiore a quello dei trasparenti convenzionali ed è quindi particolarmente indicato per l'uso nelle carrozzerie sottoposte a limitazioni in materia di emissioni di VOC o di contenuto di VOC nei prodotti.

Beta Lack HS a basso VOC, miscelato con catalizzatore a basso VOC, presenta un contenuto di VOC che non supera i 420 g/litro.

Catalisi: 2 ÷ 1

BETA LACK HS A BASSO VOC 100 CC

BETA 2000 HS CATALIZZATORE A BASSO VOC 50 CC

BETA CRIL DILUENTE 2K 0 – 5 %

Tempo di utilizzo (pot life): 2 ore a 20°C

18–20 sec CF4 a 20°C

Ugello:

Pistola tradizionale:

Pistola a gravità (incl H.V.L.P.): Ø 1,3–1,5 mm

Pistola ad aspirazione (incl H.V.L.P.): Ø 1,6–1,8 mm

Pressione: 3–4 atm

Numero mani: 1/2 mano seguita da una mano piena.

Evaporazione: 2–5 min a 20°C

Essiccazione a forno: 45 min a 60°C

Essiccazione ad aria: 8–12 ore a 20°C

Carteggiatura e /o lucidatura 24 ore dopo



CONFEZIONI:

15 LATTINE DA 1L

4 LATTINE DA 5L

# BETA COLOR

Beta Color S.r.l. Via Monte Sabotino, 71 - Sesto san Giovanni (Milano) Italy - tel +39 022426193  
fax +39 0222476324 - email: [betacol@tin.it](mailto:betacol@tin.it) - [www.betacolor.it](http://www.betacolor.it)