



# BETA HS SR

## BARNIZ TRANSPARENTE

### ALTO SOLIDO 2K

Transparente HS compatible con todos los sistemas al agua - sólido fuerte. Producto de excelente calidad, ideal para acabados de doble capa que garantiza un óptimo resultado en términos de estética y duración a través del tiempo. BETA LACK HS se caracteriza por alta fluidez y brillo. BETA LACK HS puede ser utilizado para crear efectos especiales, como el perlado o cristal. Debido a su alto rendimiento y a la gran facilidad de aplicación, BETA LACK HS garantiza resultados excelentes para el retoque de carrocerías de automóviles en tiempo breve y sin desperdiciar el producto.

Proporción de mezcla: 2 ÷ 1  
BETA LACK HS 100 CC  
BETA 2000 HS CATALIZADOR 50 CC  
BETA CRIL DILUYENTE 2K 2 - 10%  
Vida de la mezcla (pot life): 2 horas aprox. a 20°C  
15 - 16 sec CF4 a 20°C  
Pico de fluido:  
Gravedad: Ø 1,3 - 1,4 mm  
Succión: Ø 1,6 mm  
H.V.L.P.: Ø 1,2-1,3 mm  
Presión de vaporización: 3 - 3,5 atm  
2 manos. La segunda 10 min después de la primera  
Evaporación: 5 - 10 min a 20°C  
Tiempo de horneado: 40 min a 50° - 60°C  
Tiempo de secado al aire: 8/12h a 20°C  
Lijar y pulir 24 h después de su aplicación



PRESENTACIONES:  
15 LATAS DE 1L  
4 LATAS DE 5L

BETA LACK HS se encuentra también en la versión RAPIDA.

# BETA COLOR

Beta Color S.r.l. Via Monte Sabotino, 71 - Sesto san Giovanni (Milano) Italy - tel +39 022426193  
fax +39 0222476324 - email: [betacol@tin.it](mailto:betacol@tin.it) - [www.betacolor.it](http://www.betacolor.it)